FICHE TECHNIQUE

JESSI-EPOXY SS

PEINTURE EPOXY SANS SOLVANT



DESCRIPTION

L'EPOXY SANS SOLVANT à haut pouvoir garnissant est un revêtement de sol robuste à deux composants qui offre une surface brillante, sans coulure et hygiénique, extrêmement solide, durable et dotée d'une finition antimicrobienne.

UTILISATION RECOMMANDÉE

L'époxy sans solvant est conçu pour une application sur le béton et peut également être utilisée sur l'acier, principalement pour une application au rouleau et par ailleurs peut être appliquée avec un pinceau pour les petites surfaces ou les retouches.
Deux couches sont recommandées en cas de contact avec les produits chimiques. Elle peut être appliquée directement sur une surface correctement nettoyée et saine. Le substrat faible et poreux doit être apprêté au préalable avec un APPRÊT EPOXY.

LE BÊTON DOIT AVOIR AU MOINS 28 JOURS POUR PERMETTRE LE DURCISSEMENT AVANT L'APPLICATION.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Aires de stationnement, aires de jeux d'intérieur, cuisines et zones industrielles, alimentations, usines, entreprises propres, hangars d'avions, laboratoires, ateliers, pharmacies, entrepôts frigorifiques, etc.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support doit être propre, sec et sain.
Appliquer un apprêt epoxy si nécessaire.

MÉLANGE
Deux composants : A et B. Mélanger selon le rapport indiqué.

APPLICATION
Rouleau pour grandes surfaces, pinceau pour petites surfaces ou retouches.

NOMBRE DE COUCHES
2 couches recommandées.

NETTOYAGE DES OUTILS
Utilisez le diluant nitrocellulosique JESSI.

PRÉCAUTION À OBSERVER

Utilisez le DILUANT NITROCELLULOSIQUE JESSI.
Respecter les conditions d'utilisation et les temps de séchage pour de meilleures performances.

QUALITÉ SUPÉRIEURE — FABRIQUÉ AU BURKINA FASO

NOTICE

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur notre connaissance et les résultats d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR	transparent et selon la carte de couleurs
FINITION	brillant
TENEUR EN SOLIDE (% EN VOLUME)	100%
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC	150 microns
COUVERTURE THÉORIQUE	6 - 7 m²/L suivant porosité du support
RÉSISTANCE À LA CHALEUR	150°C
SEC AU TOUCHER	04 heures
SÉCHAGE DUR	24 heures
ENTIÈREMENT DURCI	10 jours
POINT D'ÉCLAIR	68°C
DURÉE DE VIE EN POT	30 min
CONDITIONNEMENT	23kg, 5kg (A+B)

SENS DU MÉLANGE

L'EPOXY SANS SOLVANT EST FOURNI EN UNITÉS PRÉ – MESURÉES.

RAPPORT DE MÉLANGE EN VOLUME : DEUX PARTIES D'UN COMPOSANT A ET D'UNE PARTIE B (LE DURCISSEUR).

RAPPORT DE MÉLANGE EN POIDS : 1000 GRAMMES DE LA PARTIE A ET 278 GRAMMES DE LA PARTIE B (LE DURCISSEUR).

ÉQUIPEMENT DU NETTOYAGE

Utilisez le DILUANT NITROCELLULOSIQUE JESSI.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE (EPOXY SS)



5 LITRES



20 LITRES

POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

HAUTE RÉSISTANCE À L'ABRASION

EXCELLENTE ADHÉRENCE

FINITION BRILLANTE ET DURABLE