FICHE TECHNIQUE

JESSI LAK-N

PEINTURE EMAIL SYNTHETIQUE



DESCRIPTION

JESSI LAK-N est une peinture laque à base de résine alkyde assurant une bonne adhérence sur les substrats intérieur/extérieur. Au séchage, elle forme un film très dur et très brillant résistant aux fissures et à l'abrasion. Aussi elle présente une bonne résistance aux intempéries et une lessivabilité.

UTILISATION RECOMMANDÉE

JESSI LAK-N est recommandée comme peinture décorative architecturale pour les surfaces de maçonneries, de métal, dans les environnements domestiques et modérés. Elle peut aussi être utilise pour masquer les imperfections mineures des substrats grâce à son pouvoir couvrant.

AVANTAGES

Haute brillance, résistant aux fissures et aux abrasions, bonne lavabilité pour un nettoyage facile et dur, très bonne adhérence, finition décorative, très bon pouvoir couvrant et économique.

MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION
Pinceau, rouleau, pistolet selon la carte de couleurs

DILUTION
5 à 10 % selon la méthode d'application

RENDEMENT
11 m²/L suivant porosité du support

SUPPORTS
Maçonneries, métal et environnements domestiques et modérés

DÉLAI DE RECOUVREMENT
24 heures

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
Utilisez le diluant JESSI (nitrocellulosique ou simple)

PRÉCAUTION À OBSERVER

Pour le JESSI LAK-N mis à la teinte, utiliser le même n° de lot par secteurs de façade.

QUALITÉ SUPÉRIEURE FABRIQUÉ AU BURKINA FASO

NOTICE

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur notre connaissance et les résultats d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR	Selon la carte de couleurs
FINITION, FILM SEC	Brillant et lisse
TENEUR EN SOLIDE (% EN VOLUME)	43 ± 2%
DENSITÉ	1 ± 0.03
COUVERTURE THÉORIQUE	11 m²/L suivant porosité du support
DILUANT (VOLUME)	5 à 10% selon la méthode d'application
ÉPAISSEUR DE FILM HUMIDE	70-95 microns/couche
ÉPAISSEUR DE FILM SEC	30-40 microns/couche
POINT D'ÉCLAIR	38°C
CONDITIONNEMENT	3L, 7L et 18L

SÉCHAGE

SEC AU TOUCHER	6 - 8 heures
SÉCHAGE DUR	24 heures
ENTIÈREMENT DURCI	24 heures

➤ Temps de séchage à 30°C (la température, l'humidité, la circulation de l'air, l'épaisseur du film et les nombres de couches peuvent affecter le temps de séchage)

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE (LAK-N)



3,7 Litres | 18 Litres

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR | RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES | EXCELLENTE ADHÉRENCE | PROTECTION DURABLE